

ADEPRENE 316

Dvokomponentno polikloroprensko ljepilo za Neopren/Hypalon

Adeprene 316 je dvokomponentno polikloroprensko ljepilo koje se nanosi kistom i koristi se za ljepljenje tkanina od neoprena/hypalona međusobno ili na vulkaniziranu gumu.

Kemijsko fizičke karakteristike:

Viskoznost Brookfield DV-E na 20° : 1800 +/- 300 c.p.s.

Suha tvar: 20,6% +/- 1,5%

UPUTSTVA ZA UPOTREBU:

Površine koje se lijepe moraju biti suhe i čiste.

Ohrapaviti površine koje se žele zalijepiti, skidajući površinski sloj.

Dodati ljepilu 8-10% Desmodur RFE i pomiješati. Rok trajanja mješavine (ljepilo/aktivator) je 60 min, zbog toga se preporuča napraviti mješavinu odgovarajuću površini koju se lijepi.

Nanijeti mješavinu na obje površine, sačekati da otapala ispare, zatim spojiti i jednakomjerno pritisnuti.

Konačno ljepljenje se postiže nakon 72 sata.

KORISNI SAVJETI:

Uvijek treba nanijeti 2 ruke, 1. malo rijđa.

Za razrjeđivanje koristi se samo razrjeđivač 3C.

Spojiti samo nakon isparavanja otapala.

Osigurati da je pritisak jednakomjeran.

Proizvod može stajati do 12 mjeseci, na temperaturama od 18°C – 28°C, ako se čuva na suhim i prozračnim mjestima.

Ne podnosi hladnoću.

Raditi u prozračnim mjestima, ne udisati pare.

PAKIRANJA:

0,850 Kg

4,500 Kg

16,0 Kg

170 Kg

Zbog raznolikost materijala i načina rada preporuča preliminarno testiranje u našem laboratoriju. Testiranja i tehnička podrška su besplatne. Povratne informacije proizlaze iz naših iskustava i ne predstavljaju odgovornost našeg poduzeća.

Distributer:

Unimar Rijeka doo , Preluk 6A, 51000 Rijeka-HRVATSKA, tel: +385 51 623 263; mail:
unimar@unimar.hr

Unimar S.r.l. Via Flavia di Stramare 64, 34015 Valico di Rabuiese, Muggia (TS) ITALIJA, tel: +39 040
661 691;

Mail: unimarsrl@tin.it